

Příloha č. 2

Tabulky číslo 9; 10; 11; porovnání skladeb dřevostaveb, zděných konstrukcí a stavebních materiálů

	TBO 1	TBO 2	TBO 2 CZ	TBO 3	TBO 4 CZ	TBO 5 CZ	TBO 6	TBO 7 CZ	TBO SG
Sloupková KCE tl. 312 mm	nevyhovuje	nevyhoví	nevyhoví	nevyhoví	nevyhoví	nevyhoví	nevyhoví	nevyhoví	nevyhovuje
Sloupková KCE + keram. dl. 334 mm	vyhoví	vyhoví	vyhoví	vyhoví	vyhovuje	nevyhovuje	nevyhoví	nevyhoví	?
Sloupková KCE + bet. dl. 374 mm	vyhoví	vyhoví	vyhoví	vyhoví	vyhovuje	nevyhovuje	nevyhoví	nevyhoví	vyhovuje
Sloupková KCE + ker. a bet. dl. 384 mm	vyhoví	vyhoví	vyhoví	vyhoví	vyhovuje	vyhoví	vyhoví	vyhovuje	vyhovuje
DEKPANEL s EPS tl. 261 mm	vyhovuje	nevyhovuje	nevyhovuje	nevyhoví	nevyhovuje	nevyhoví	nevyhoví	nevyhoví	?
DEKPANEL s DVI tl. 385 mm	vyhovuje	nevyhovuje	nevyhovuje	nevyhoví	nevyhovuje	nevyhoví	nevyhoví	nevyhoví	?
DEKPANEL s DVI + bet. dl. 343 mm	vyhoví	vyhoví	vyhoví	vyhoví	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhoví
DEKPANEL s DVI + ker. dl. 399 mm	vyhoví	vyhoví	vyhoví	vyhoví	vyhoví	vyhovuje	vyhoví	vyhovuje	?
DEKPANEL s DVI + bet. a ker. dl. 409 mm	vyhoví	vyhoví	vyhoví	vyhoví	vyhoví	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhoví
Srubová KCE tl. 300-400 mm	vyhovuje	nevyhovuje	nevyhoví	nevyhoví	nevyhovuje	nevyhoví	nevyhoví	nevyhovuje	nevyhovuje

	TBO 1	TBO 2	TBO 2 CZ	TBO 3	TBO 4 CZ	TBO 5 CZ	TBO 6 CZ	TBO 7 CZ	TBO SG
YTONG tl. 200 mm	?	nevyhovuje	nevyhoví	nevyhoví	nevyhoví	nevyhovuje	nevyhovuje	nevyhoví	?
YTONG tl. 249 mm	?	nevyhovuje	nevyhoví	nevyhoví	nevyhoví	nevyhovuje	nevyhovuje	nevyhoví	?
YTONG + omítka tl. 106 mm	?	nevyhovuje	nevyhoví	nevyhoví	nevyhoví	nevyhoví	nevyhoví	nevyhoví	?
YTONG + omítka tl. 323 mm	?	nevyhovuje	nevyhoví	nevyhoví	nevyhoví	nevyhoví	nevyhoví	nevyhoví	?
POROTHERM tl. 300 mm	vyhoví	vyhovuje	vyhoví	vyhoví	vyhoví	vyhovuje	nevyhovuje	nevyhoví	?
POROTHERM + omítka tl. 127 mm	vyhoví	vyhovuje	?	?	?	?	?	?	?
POROTHERM + omítka tl. 423 mm	vyhoví	vyhovuje	vyhoví	vyhoví	vyhoví	vyhoví	?	?	?
Pálená cihla tl. 140 mm	?	nevyhovuje	nevyhoví	nevyhoví	nevyhoví	nevyhovuje	nevyhovuje	nevyhoví	?
Pálená cihla tl. 290 mm	vyhoví	vyhovuje	vyhoví	vyhoví	vyhoví	vyhovuje	vyhovuje	?	?

	TBO 1	TBO 2	TBO 2 CZ	TBO 3	TBO 4 CZ	TBO 5 CZ	TBO 6	TBO 7 CZ	TBO SG
PDP tl. 22 mm	nevyhovuje	nevyhovuje	nevyhoví	nevyhoví	nevyhoví	nevyhoví	nevyhoví	nevyhoví	nevyhovuje
PDP tl. 66 mm	vyhovuje	nevyhovuje	nevyhoví	nevyhoví	nevyhoví	nevyhoví	nevyhoví	nevyhoví	nevyhovuje
PDP tl. 110 mm	vyhovuje	vyhovuje	?	?	?	?	?	?	vyhovuje
PDP foliovaná tl. 25 mm	nevyhovuje	nevyhovuje	nevyhoví	nevyhoví	nevyhoví	nevyhoví	nevyhoví	nevyhoví	nevyhovuje
PDP foliovaná tl. 75 mm	vyhovuje	nevyhovuje	nevyhoví	nevyhoví	nevyhoví	nevyhoví	nevyhoví	nevyhoví	nevyhovuje
PDP foliovaná tl. 125 mm	vyhovuje	vyhovuje	?	?	?	?	?	?	vyhovuje
Betonová dlaždice tl. 50 mm	vyhoví	vyhoví	vyhoví	vyhoví	vyhovuje	?	?	?	?
ocelový plech třídy 11 523 tl. 2 mm	?	nevyhovuje	?	?	?	nevyhovuje	nevyhoví	nevyhoví	?
ocelový plech třídy 11 523 tl. 4 mm	vyhoví	vyhovuje	?	?	?	nevyhovuje	nevyhoví	nevyhoví	?
ocelový plech třídy 11 523 tl. 6 mm	vyhoví	vyhovuje	?	?	?	nevyhovuje	nevyhoví	nevyhoví	?
ocelový plech třídy 11 523 tl. 8 mm	vyhoví	vyhovuje	vyhoví	vyhoví	vyhoví	vyhovuje	?	?	?

Vysvětlivky:

Vyhovuje

Nevyhovuje

Vyhoví

Nevyhoví

?

Vyzkoušeno a vyhovuje (při výtrži zadní strany vzorku bez průrazu kontrolní desky vyhodnoceno jako vyhovující)

Vyzkoušeno a NEvyhovuje

Nezkoušeno, ale vzhledem k výsledkům ostatních zkoušek lze předpokládat, že vzorek vyhoví

Nezkoušeno, ale vzhledem k výsledkům ostatních zkoušek lze předpokládat, že vzorek NEvyhoví

Nezkoušeno a nelze předpokládat výsledek