

11 PŘÍLOHY

Obr. 20 Vzorčky látek srovnání – LS/3, LS/6, LV/3 a LV/6



Zleva vždy vzorek po 24 h, 60 dnech a 180 dnech. První řádek (LS/3) barvení za studena 30 min, druhý barvení za studena 60 min (LS/6), třetí řádek (LV/3) barvení

varem 30 min, čtvrtý řádek (LV/6) barvení varem 60 min. Bez moření a barvicí lázeň bez příměsí (Zdroj: Barbora Valešová, Vlastní výzkum, 2017).

Obr. 22 Vzorky látek srovnání – 1/3, 1/6, 11/3 a 11/6



Zleva vždy vzorek po 24 h, 60 dnech a 180 dnech. První řádek (1/3) barvení za studena 30 min, druhý barvení za studena 60 min (1/6), třetí řádek (11/3) barvení varem 30 min,

čtvrtý řádek (11/6) barvení varem 60 min. Máčecí roztok 1 (160 ml vody + 50 g sody), máčecí roztok 2 (160 ml vody + ½ lžičky modré skalice + 5 ml 5 % octa) (Zdroj: Barbora Valešová, Vlastní výzkum, 2017).

Obr. 23 Vzorky látek srovnání – 2/3 a 2/6, 12/3 a 12/6



Zleva vždy vzorek po 24 h, 60 dnech a 180 dnech. První řádek (2/3) barvení za studena 30 min, druhý barvení za studena 60 min (2/6), třetí řádek (12/3) barvení varem 30 min, čtvrtý řádek (12/6) barvení varem 60 min. Máčecí roztok 1 (160 ml vody + 100 ml octa), máčecí roztok 2 (160 ml vody + ½ lžičky modré skalice + 5 ml 5 % octa) (Zdroj: Barbora Valešová, Vlastní výzkum, 2017).

Obr. 24 Vzorky látek srovnání – 3/3 a 3/6, 13/3 a 13/6





Zleva vždy vzorek po 24 h, 60 dnech a 180 dnech. První řádek 3/3) barvení za studena 30 min, druhý barvení za studena 60 min (3/6), třetí řádek (13/3) barvení varem 30 min, čtvrtý řádek (13/6) barvení varem 60 min. Máčecí roztok 1 (160 ml vody + 50 g soli), máčecí roztok 2 (160 ml vody + ½ lžičky modré skalice + 5 ml 5 % octa) (Zdroj: Barbora Valešová, Vlastní výzkum, 2017).

Obr. 25 Vzorky látek srovnání – 4/3 a 4/6, 14/3 a 14/6





Zleva vždy vzorek po 24 h, 60 dnech a 180 dnech. První řádek (4/3) barvení za studena 30 min, druhý barvení za studena 60 min (4/6), třetí řádek (14/3) barvení varem 30 min, čtvrtý řádek (14/6) barvení varem 60 min. Máčecí roztok 1 (160 ml vody + 100 ml Sava), máčecí roztok 2 (160 ml vody + ½ lžičky modré skalice + 5 ml 5 % octa) (Zdroj: Barbora Valešová, Vlastní výzkum, 2017).


Obr. 26 Vzorky látek srovnání –5/3 a 5/6, 15/3 a 15/6





Zleva vždy vzorek po 24 h, 60 dnech a 180 dnech. První řádek (5/3) barvení za studena 30 min, druhý barvení za studena 60 min (5/6), třetí řádek (15/3) barvení varem 30 min, čtvrtý řádek (15/6) barvení varem 60 min. Máčecí roztok 1 (160 ml vody + ½ lžičky modré skalice + 5 ml 5 % octa), máčecí roztok 2 (160 ml vody + ½ lžičky modré skalice + 5 ml 5 % octa) (Zdroj: Barbora Valešová, Vlastní výzkum, 2017).

Obr. 27 Vzorčky látek srovnání –6/3 a 6/6, 16/3 a 16/6



Zleva vždy vzorek po 24 h, 60 dnech a 180 dnech. První řádek (6/3) barvení za studena 30 min, druhý barvení za studena 60 min (6/6), třetí řádek (16/3) barvení varem 30 min, čtvrtý řádek (16/6) barvení varem 60 min. Máčecí roztok 1 (160 ml vody + 50 g sody), máčecí roztok 2 (160 ml vody + ½ lžičky modré skalice + 5 ml 5 % octa). Do barvicí lázně bylo přidáno 12 g sody (Zdroj: Barbora Valešová, Vlastní výzkum, 2017).


Obr. 28 Vzorky látek srovnání –7/3 a 7/6, 17/3 a 17/6






Zleva vždy vzorek po 24 h, 60 dnech a 180 dnech. První řádek (7/3) barvení za studena 30 min, druhý barvení za studena 60 min (7/6), třetí řádek (17/3) barvení varem 30 min, čtvrtý řádek (17/6) barvení varem 60 min. Máčecí roztok 1 (160 ml vody + 100 ml octa), máčecí roztok 2 (160 ml vody + ½ lžičky modré skalice + 5 ml 5 % octa). Do barvicí lázně bylo přidáno 23 ml octa (Zdroj: Barbora Valešová, Vlastní výzkum, 2017).

Obr. 29 Vzorky látek srovnání –8/3 a 8/6, 18/3 a 18/6





Zleva vždy vzorek po 24 h, 60 dnech a 180 dnech. První řádek (8/3) barvení za studena 30 min, druhý barvení za studena 60 min (8/6), třetí řádek (18/3) barvení varem 30 min, čtvrtý řádek (18/6) barvení varem 60 min. Máčecí roztok 1 (160 ml vody + 50 g soli), máčecí roztok 2 (160 ml vody + ½ lžičky modré skalice + 5 ml 5 % octa). Do barvicí lázně bylo přidáno 12 g soli (Zdroj: Barbora Valešová, Vlastní výzkum, 2017).


Obr. 30 Vzorky látek srovnání –9/3 a 9/6, 19/3 a 19/6





Zleva vždy vzorek po 24 h, 60 dnech a 180 dnech. První řádek (9/3) barvení za studena 30 min, druhý barvení za studena 60 min (9/6), třetí řádek (19/3) barvení varem 30 min, čtvrtý řádek (19/6) barvení varem 60 min. Máčecí roztok 1 (160 ml vody + 100 ml Sava), máčecí roztok 2 (160 ml vody + ½ lžičky modré skalice + 5 ml 5 % octa). Do barvicí lázně bylo přidáno 23 ml Sava (Zdroj: Barbora Valešová, Vlastní výzkum, 2017).

Obr. 31 Vzorčky látek srovnání –10/3 a 10/6, 20/3 a 20/6



Zleva vždy vzorek po 24 h, 60 dnech a 180 dnech. První řádek (10/3) barvení za studena 30 min, druhý barvení za studena 60 min (10/6), třetí řádek (20/3) barvení varem 30

min, čtvrtý řádek (20/6) barvení varem 60 min. Máčecí roztok 1 (160 ml vody + ½ lžičky modré skalice + 5 ml 5 % octa). Do barvicí lázně bylo přidáno 12 g modré skalice (Zdroj: Barbora Valešová, Vlastní výzkum, 2017).