

# Celkové porovnání vypočtených hodnot CMT svarových spojů

Parametr		Počet dnů v prostředí solné mlhy				
		0	10	20	30	30 - nátěr
Pevnost v tahu R <sub>m</sub>	[MPa]	109,04	105,08	102,76	87,61	99,44
Velikost přetvárné práce	[J]	6,51	5,95	5,52	3,93	5,55
(plocha pod křivkou) W <sub>f</sub>	[N.mm]	6509,35	5951,91	5517,57	3931,18	5553,06

	Po 30 dnech bez nátěru	Po 30 dnech s organickým nátěrem	Rozdíl
Pevnost v tahu R <sub>m</sub> [MPa]	87,61	99,44	11,83
Velikost přetvárné práce (plocha pod křivkou) W <sub>f</sub> [J]	3,93	5,55	1,62

