

AG-COLL 8761 D3

POPIS PRODUKTU

Jednosložkové disperzní lepidlo s výbornou odolností vůči vodě, které splňuje požadavky normy DIN - EN 204 pro lepidla kategorie D3. Speciálně určené pro plošné lepení. Vhodné i na lepení tvrdého a měkkého dřeva v teplém nebo studeném lisu. Možnost použití i ve vysoce frekvenčním lisu.

BÁZE

PVAc

TECHNICKÉ ÚDAJE

Viskozita [mPas]:	7 000 – 13 000 při 23°C
Obsah sušiny [%]:	49 - 51
Hustota [kg/l]:	0,9 – 1,1
pH:	3,8 – 4,5
Barva:	bílá, mléčná

DOPORUČENÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ

Optimální podmínky použití lepidla:	
Teplota materiálu, prostředí a lepidla [°C]:	18-22
Vlhkost dřeva [%]:	8-12
Relativní vlhkost vzduchu [%]:	65 – 75
Nános lepidla:	jedno nebo dvoustranný
Množství [g/m ²]:	150 – 180
Otevřený čas [min]:	15
Lisovací tlak [N/mm ²]:	0,2 až 0,8
Lisovací čas [min]:	15 až 20

Vhodné pro lepení měkkého a tvrdého dřeva, na lepení laminátových a melaminových papírů na dřevotřísku, MDF a také při výrobě nábytku do kuchyně, kde se požaduje efektivita v kombinaci s pevnou lepenou spárou.

Váš prodejce:



Doporučené lisovací časy:

Materiál	20°C	50°C	70°C
Tvrdé dřevo	17 min	9 min	6 min
Měkké dřevo	15 min	7 min	5 min
Laminát	40 min	7 min	4 min

BALENÍ

1080 IBC kg kontejner

10, 30 kg kbelík

0,25; 0,5; 1 kg láhve

SKLADOVÁNÍ

Minimální doba uskladnění v originálních a dobře uzavřených obalech v suchém a chladném prostředí (5 - 20 ° C) je při IBC kontejnerech 12 měsíců a u balení 30kg 6 měsíců od vyskladnění. Teplota během skladování by neměla překročit 25°C. Držte dál od zdrojů tepla.

Váš prodejce:

